

FENOPLAST® - AL 2-K Aluminium-Klebstoff

Art.-Nr.: 144706-144708 + 138828-138829

Produktinformation

2-K-Epoxidharzklebstoff

- Zum verkleben von Eckverbindungen im Aluminium Fenster- und Türenbau
- für Glas, Stahl
 • Keramik und Metalle

Technische Daten

Basis Farbe Konsistenz	Epoxidharz, zweikomponentig beige und dunkelgrau Pastös, leicht verstreichbar	
Dichte	Komponente A = ca. 1,54 kg/l Komponente B = ca. 1,52 kg/l Mischung = ca. 1,53 kg/l	
Mischungsverhältnis	A : B = 1 : 1 GWT A : B = 1 : 1 VT	
Topfzeit	ca. 60 Minuten (20°C)	
Eigenschaften der Klebschicht	Zähhart, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, sehr gute Hafteigenschaft Temperaturbelastbarkeit: 140°C dauerbelastbar 180°C kurzfristig	

Verarbeitung

Arbeitsvorbereitung

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein: vorher mit FENOSOL® AL reinigen. Benötigten Klebstoff mit Tandemdosierpistole ausdrücken. Harz und Härter intensiv mischen. bis die Mischung homogen ist bzw. eine gleichmäßige Farbe zeigt.

Klebung

Klebstoff mit Spachtel oder sonstigen Geräten auftragen. Die Auftragsdicke ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Teile. Die Klebung kann nach ca. 3-4 Std. leicht belastet werden. Endfestigkeit ist nach ca. 20 Std. erreicht. Höhere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit, niedrigere verlängern sie.

Besondere Hinweise

Lagerung

Bei Raumtemperatur (aber nicht unter OOC) trocken, luftdicht verschlossen und nicht länger als 12 Monate lagern.

Kennzeichnungspflicht

gem. der für dieses Produkt geltende EG-Richtlinien resp. der daraus resultierenden Gefahrstoff-Verordnung.

- | | |
|---------------------------|--|
| a.) Brandverhalten | Komp. A = keine
Komp. B = keine |
| b.) Gesundheitsgefährdung | Komp. A = reizend enth. flüssiges Epoxidharz

Komp. B = reizend enth. mod. aliphatische Amin |

weiter Blatt 2 ->

FENOPLAST[®] - AL 2-K Aluminium-Klebstoff

Art.-Nr.: 144706-144708 + 138828-138829

Produktinformation

Blatt 2 ...

Verpackung

PE-Kartuschen, 450g = 20 St. je Karton pro Komponente

PE-Kartuschen, 1500g = 10 St. je Karton pro Komponenten



(Produktbeispiel)

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.